

## BS/2 GRIGIO ECO

### Adesivo ecologico in polvere per piastrelle, ceramiche.

Il **Bs/2 Grigio Eco** è un adesivo a base di calce idraulica naturale sia per interni che per esterni. E' indicato per la posa di tutti i tipi di ceramiche, marmi e piastrelle di marmo.

Miscelato con i giusti rapporti d'acqua, dà una malta ad elevato potere collante e con facile applicabilità.

E' composto principalmente da calce idraulica naturale, silice amorfa, sabbie marmoree e silicee selezionate e da additivi di origine naturale.



### *Preparazione del supporto*

Il supporto dovrà essere: senza polvere, privo di grassi o residui oleosi e se verniciato, dovrà essere abraso, affinché non esistano film in fase di stacco che impediscano un idoneo aggrappo della colla.

### *Preparazione dell'adesivo*

- Il **BS/2 Grigio Eco** va impastato con acqua in rapporto di circa 30%.
- La miscelazione si consiglia di effettuarla a mano o meglio con l'ausilio di un'elica miscelatrice applicata ad un trapano, evitando così la formazione di grumi.
- Attendere 10-15 minuti prima dell'utilizzo per consentire una perfetta idratazione dell'impasto.

### *Applicazione*

- Stendere l'impasto sulla superficie e distribuirlo con l'apposita spatola dentata.
- Per l'applicazione ad elevate temperature ambientali, si consiglia di bagnare il supporto ed il rivestimento, per contenere la riduzione dei tempi aperti.

### *Controindicazioni*

Il **BS/2 Eco** non deve mai essere applicato nei seguenti casi:

- Su pareti di calcestruzzo prefabbricate o gettate in opera con sistemi tunnel.
- Direttamente su gesso, scagliola, pronto o similari.
- Su pareti in gesso cartonato (tipo Placoplatre).
- Su pareti e pavimenti soggetti a notevoli movimenti termico statici.



### **CO.CHIM.EDILE S.R.L.**

Sede legale, amministrativa e stabilimento:

Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)

P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: [www.cochimedile.com](http://www.cochimedile.com) - [info@cochimedile.com](mailto:info@cochimedile.com)

### **Sicurezza**

**Bs 2 Grigio Eco** contenendo calce idraulica naturale, è a reazione chimica alcalina. Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

### **DATI TECNICI**

<b>Confezioni</b>	25kg in sacchi
<b>Rapporto di miscelazione</b>	100 parti di BS/2 ECO con 28-30 parti di acqua
<b>Tempo di lavorabilità</b>	2-3 ore a +20°C
<b>Tempo d'apertura</b>	Circa 30' a + 20°C
<b>Scivolezza</b>	insignificante
<b>Stoccaggio prodotto in polvere e sacchi originali</b>	Oltre 6 mesi in ambiente asciutto
<b>Limitazioni applicative</b>	Indurisce a temperature superiori a 5°C
<b>Riempimento delle fughe</b>	- a + 20°C in parete 12-15 ore - a + 20°C pavimento 24 ore
<b>RESISTENZE – allo strappo</b> Dopo 28 giorni - alla flessione - alla compressione - alla temperatura	- 15-16 kg/cm <sup>2</sup> - 40kg./cm <sup>2</sup> - 70 kg./cm <sup>2</sup> - da -20 a + 70 °C
<b>Quantità richieste mq.</b>	da 4 a 6 kg./mq a seconda del supporto e del tipo di pavimento
<b>Pericolo di tossicità</b>	atossico

Prodotto ad esclusivo uso professionale

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.