

## DECORCALCE

Pittura minerale per finiture interne ed esterne a base di grassello di calce oltre 20 mesi macinato e stagionato.

Possiede una elevata adesione agli intonaci, resistenza ai sali e notevole traspirabilità.

Per le intrinseche caratteristiche unite all'elevata basicità (circa 12 di PH) ed alla naturalità dei componenti trova facile impiego come antimuffa ecologico naturale.



### *Campi d'impiego*

I supporti ideali sono intonaci interni ed esterni a base di calce e/o calce-cemento ultimati al civile. Su vecchie idropitture prive di polvere o sporco superficiale, applicare l'apposito **Primer Calce**.

La posa può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo. Il prodotto si presenta in pasta consistente da diluire con acqua dal 15 al 40%.

*Stesura prima mano:* (consumo circa 150/250 ml/mq), questa mano va diluita al 30-40%, a funzione di mano di fondo impregnante;

*Stesura seconda mano:* (consumo circa 100/150 ml/mq), questa mano va eseguita quando la prima sarà asciutta, dopo circa 4 ore a 20°; diluire al 15-20%;

*Stesura terza mano:* (consumo circa 100/150 ml/mq): eseguire quando la seconda mano sarà asciutta, dopo circa 4 ore a 20°; diluire al 15 - 20%.

### *Voce di capitolato*

Le tinteggiature delle pareti, dei soffitti interni o delle facciate di edifici esterni dovranno essere tinteggiate con pittura a base di calce stagionata oltre 20 mesi e stabilizzata tipo **Decorcalce** bianco o pigmentato.



### **CO.CHIM.EDILE S.R.L.**

Sede legale, amministrativa e stabilimento:

Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)

P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: [www.cochimedile.com](http://www.cochimedile.com) - [info@cochimedile.com](mailto:info@cochimedile.com)

**Sicurezza**

**Decorcalce**, contenendo calce, è irritante per gli occhi e per la pelle.

Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'uso di occhiali protettivi, guanti in gomma e mascherina protettiva se applicato a spruzzo. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

**DATI TECNICI**

<b>confezione</b>	Lt. 14
<b>peso specifico (massa volumica)</b>	13g/ml
<b>pH</b>	12
<b>Resa teorica</b>	3 mq per litro per 3 mani
<b>Tempo di essicamento</b>	8 ore circa
<b>applicazione</b>	Pennello - rullo - spruzzo
<b>colore</b>	9 colori a cartella a base di terre colorate inorganiche; è possibile tinteggiare il prodotto con coloranti predisposti universali

Prodotto ad esclusivo uso professionale

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.