

ECORIV

Rivestimento minerale strutturale per murature interne, a base di calce romana, biologicamente compatibile con alimenti da invecchiamento.

Trattasi di rivestimento murale per interni ad elevato modulo di adesione costituito da calce idraulica naturale (calce romana), cariche naturali e silicee, metacaolino reattivo, ed additivi di origine esclusivamente naturale. Questa configurazione chimico-fisica di natura minerale, rende il prodotto particolarmente adatto per la finitura di intonaci realizzati con malte biologiche su cantine, strutture interrato e seminterrate soggette ad umidità elevata e permanente. L'elevata traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo, affiancata all'assenza di cessione di sorta, fa di **Ecoriv**, un prodotto particolarmente consigliato nel rivestimento di cantine, strutture a volta, ecc., dove sia richiesta la stagionatura di alimenti da invecchiamento o conservazione quali insaccati in genere, carne salata o affumicata, formaggi da stagionatura.

Preparazione dei supporti

Nel caso di intonaci di fondo nuovi, validi e stagionati, basta liberarli da polvere e sporco. Per supporti o intonaci vecchi, sarà necessario procedere ad un idrolavaggio delle superfici per la rimozione delle pitture e delle particelle di malta incoerenti. In questo caso si consiglia di effettuare un trattamento di fondo con **Rasocalce** (vedasi scheda tecnica) o di consultare il ns. Servizio Tecnico.

Ecoriv non necessita di primer quale fissativo, ma, nel caso in cui si intervenga su vecchi intonaci friabili, può rendersi necessario un intervento consolidante di superficie con **Consolidante I** (vedasi scheda tecnica).

Tecnologia di applicazione

Su struttura precedentemente preparata, applicare la finitura **Ecoriv** impastata con acqua utilizzando miscelatori meccanici. Spalmare con talocchia in acciaio e frattazzare con frattazzo di spugna a poro aperto. Non applicare con sole diretto, vento o temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 45°C.

Tipologie	Granulometria	Resa
ECORIV FINE	0,7 mm	circa 2,5 kg / mq
ECORIV MEDIO	1 - 1,2 mm	circa 2,9 kg / mq
ECORIV GROSSO	1,8 mm	circa 2,2 kg / mq



CO.CHIM.EDILE S.R.L.

Sede legale, amministrativa e stabilimento:
Via Chiosetto n.09 - 25080 PAITONE (BS)
P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: www.cochimedile.com - info@cochimedile.com

Voce di capitolato

Il rivestimento continuo minerale avorio scuro per cantine e strutture dove sia richiesto l'invecchiamento di alimenti, con caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, resistenza al fuoco, costituito tipo da **Ecoriv**, di appropriata granulometria.

Sicurezza

Ecoriv contenendo calce idraulica naturale, è a reazione chimica alcalina.

Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

DATI TECNICI

confezione	bancali di 60 sacchi di carta da 25 kg
peso specifico (massa volumica)	1350 g/l \pm 5%
pH	12,4 \pm 0,1
resistenza al passaggio di vapor acqueo	μ = 31 \pm 5
permeabilità al vapor acqueo	ottima
resa teorica	1,4 kg/m ² per spessore di 1 mm
infiammabilità	non infiammabile (classe 0)
pericolosità	lavare abbondantemente in caso di contatto con occhi o pelle
stoccabilità con involucri chiusi	6 mesi in luogo asciutto

Prodotto ad esclusivo uso professionale

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.