

## **STABIL BIANCO FINITURA**

### **Rivestimento minerale strutturale per murature interne.**

Trattasi di rivestimento murale per interni ed esterni costituito da calce idrata, cariche marmoree e silicee, ed additivi d'origine naturale atti a migliorare aderenza e lavorabilità del prodotto impastato. L'elevata traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo, affiancata ad una debole idrorepellenza, fa dello **Stabil Bianco Finitura**, un prodotto consigliato per la finitura di strutture interne da ultimare con tinteggiature alla calce, o pitture traspiranti, anticondensa o antimuffa.

### **Campi d'impiego**

Finitura di plafoni e murature interne intonacate al grezzo con arriccio a base di calce, malta bastarda tradizionale o premiscelata o intonaci termoconduttivi tipo **Anidral 200**.

### **Preparazione dei supporti**

Nel caso di intonaci di fondo nuovi, validi e stagionati, basta liberarli da polvere e sporco.

Per supporti o intonaci vecchi, sarà necessario procedere ad un idrolavaggio delle superfici per la rimozione delle pitture e delle particelle di malta incoerenti. In questo caso si consiglia di effettuare un trattamento di fondo con **Rasocalce** (vedasi scheda tecnica) o di consultare il ns. Servizio Tecnico.

### **Tecnologia di applicazione**

Su struttura precedentemente preparata, applicare la finitura **Stabil Bianco Finitura** impastata con acqua utilizzando miscelatori meccanici. Spalmare in due mani consecutive con talocchia in acciaio e frattazzare manualmente o meccanicamente o lamare con utensile di plastica, legno, feltro o spugna, onde ottenere il tipo di finitura desiderato. Non applicare con sole diretto, vento o temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 35°C

<b>Tipologie</b>	<b>Granulometria</b>	<b>Resa</b>
STABIL FINE	0 - 0,5 mm	circa 2,0 kg / mq con applicazione in due mani



### **CO.CHIM.EDILE S.R.L.**

Sede legale, amministrativa e stabilimento:

Via Chiosetto n.03 - 25080 PAITONE (BS)

P.I.: 01517610208 - Tel. e Fax 030/691431

Sito: [www.cochimedile.com](http://www.cochimedile.com) - [info@cochimedile.com](mailto:info@cochimedile.com)

### **Voce di capitolato**

Il rivestimento continuo minerale, con caratteristiche di permeabilità al vapor acqueo, debole idrorepellenza, resistenza al fuoco, funghi, muffe ed alghe, dovrà essere costituito tipo da **Stabil Bianco finitura** di appropriata granulometria.

### **Sicurezza**

**Stabil Bianco Finitura** contenendo calce idrata, è a reazione chimica alcalina.

Durante le lavorazioni cantieristiche è consigliato l'utilizzo di guanti e mascherina protettiva per polveri. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

### **DATI TECNICI**

<b>confezione</b>	bancali di 60 sacchi di carta da 25 kg
<b>peso specifico (massa volumica)</b>	1380 g/lit ± 5%
<b>pH</b>	12,4 ± 0,1
<b>resistenza al passaggio di vapor acqueo</b>	$\mu = 35 \pm 5$
<b>permeabilità al vapor acqueo</b>	ottima
<b>resa teorica</b>	1,4 kg/m <sup>2</sup> per spessore di 1 mm
<b>infiammabilità</b>	non infiammabile (classe 0)
<b>pericolosità</b>	lavare abbondantemente in caso di contatto con occhi o pelle
<b>stoccabilità con involucri chiusi</b>	6 mesi in luogo asciutto

Prodotto ad esclusivo uso professionale

Per l'impiego consultare la scheda di sicurezza.

I dati si riferiscono agli standards in vigore alla data di stampa.

La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.