











**VALORI DELLA TRASMITTANZA TERMICA Kcal/mqh °C DI ALCUNE PARETI OPACHE
- PRIMA E DOPO L'INTERVENTO - ISOLATE DALL'ESTERNO (O DALL'INTERNO)
REALIZZATO CON TERMOTEC RASATURA RASOCALCE E FINITURA
TRASPIRANTE AI SILICATI O AI SILOSSANI**

| COEFFICIENTI DI TRASMITTANZA - K - | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| SENZA ISOLAMENTO | Tipo di struttura | Valore - K - | Spessore parete cm. | CON ISOLAMENTO TERMOTEC | | |
| | | | | spessore dello strato isolante | | |
| | | | | cm. 3 | cm. 4 | cm. 5 |
| intonaco interno o esterno muratura blocchi Leca |  | C = 2,13 | 15 | | | |
| | | 0,85 | 20 | 0,51 | 0,44 | 0,40 |
| | | 0,80 | 25 | 0,49 | 0,43 | 0,38 |
| | | 0,70 | 30 | 0,45 | 0,40 | 0,36 |
| intonaco interno o esterno muratura in blocchi di cemento |  | 2,26 | 15 | 0,80 | 0,66 | 0,56 |
| | | 2,17 | 20 | 0,78 | 0,64 | 0,54 |
| | | 2,11 | 25 | 0,77 | 0,63 | 0,53 |
| intonaco interno o esterno cis leggero (γ: 1400) con argilla espansa |  | 2,04 | 12 | 0,77 | 0,64 | 0,54 |
| | | 1,72 | 16 | 0,72 | 0,60 | 0,52 |
| | | 1,48 | 20 | 0,67 | 0,57 | 0,49 |
| | | 1,30 | 24 | 0,63 | 0,54 | 0,47 |
| intonaco interno o esterno cemento armato |  | 3,21 | 12 | 0,89 | 0,72 | 0,60 |
| | | 2,90 | 16 | 0,87 | 0,70 | 0,59 |
| | | 2,65 | 20 | 0,84 | 0,68 | 0,58 |
| | | 2,43 | 24 | 0,82 | 0,67 | 0,57 |
| intonaco interno o esterno muratura in blocchi tufo (γ: 700) |  | 2,01 | 20 | 0,76 | 0,63 | 0,54 |
| | | 1,76 | 25 | 0,73 | 0,61 | 0,52 |
| | | 1,56 | 30 | 0,69 | 0,58 | 0,50 |
| intonaco interno o esterno muratura in pietrame |  | 2,43 | 20 | 0,82 | 0,67 | 0,57 |
| | | 2,17 | 25 | 0,79 | 0,65 | 0,55 |
| | | 1,96 | 30 | 0,76 | 0,63 | 0,54 |
| | | 1,64 | 40 | 0,70 | 0,59 | 0,51 |
| mattone esterno camera d'aria tavolato interno intonacato |  | 1,15 | 12p + 8f | 0,60 | 0,51 | 0,45 |
| | | 1,04 | 12f + 8f | 0,56 | 0,49 | 0,43 |
| | | 0,93 | 12p + 12f | 0,53 | 0,46 | 0,41 |
| intonaco interno o esterno muratura mattoni semipieni |  | 2,17 | 12 | 0,79 | 0,65 | 0,55 |
| | | 1,37 | 25 | 0,65 | 0,55 | 0,48 |
| | | 0,98 | 38 | 0,55 | 0,48 | 0,43 |
| intonaco interno o esterno muratura mattoni doppiouni |  | 2,10 | 12 | 0,78 | 0,64 | 0,55 |
| | | 1,31 | 25 | 0,64 | 0,54 | 0,47 |
| | | 0,95 | 38 | 0,54 | 0,47 | 0,42 |
| intonaco interno o esterno muratura in blocchi di termolaterizio alveolato |  | 1,64 | 12 | 0,71 | 0,59 | 0,51 |
| | | 0,96 | 25 | 0,54 | 0,47 | 0,42 |
| | | 0,80 | 30 | 0,49 | 0,43 | 0,38 |
| | | 0,68 | 38 | 0,44 | 0,40 | 0,36 |

Co.Chim.Edile s.r.l.

COSTRUZIONI CHIMICHE EDILI

Sede legale : Via San Pio X, 13/A - 46042 Castelgoffredo (MN)

Sede amministrativa : Via Chiosetto, 3 - 25080 Paitone (BS) Tel. e Fax 030 - 691431

Sito internet : www.cochimedile.it

email : info@cochimedile.it

